

## بررسی اثر ضدبacterیایی نانوذرات کیتوزان بازگذاری شده با آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

نیره اکبری<sup>۱</sup>، فاطمه اشرفی<sup>۲\*</sup>، میترا صالحی<sup>۲</sup>

- (۱) گروه بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران  
 (۲) گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۳

### چکیده

**مقدمه:** نانوذرات حامل آنتی بیوتیک می توانند اثرات سیتوکسیک بر باکتری های مقاوم به دارو داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر نانوذرات کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید بر زنده مانی سویه های MRSA استافیلوکوکوس اورئوس می باشد.

**مواد و روش ها:** در این مطالعه نانوذرات کیتوزان با روش ژل شدن ساخته و سپس آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید بر روی آن بازگذاری شد و نانوذراتی با ابعاد کمتر ۱۰۰ نانومتر به دست آمد. جهت بررسی تأثیر غلظت های مختلف نانوذرات بر باکتری ها به روش مایکرودایلشن غلظت های متوالی ۰/۲۵-۰/۰ از نانوکیتوزان و غلظت های متوالی ۱-۱۲۸ از آموکسی سیلین تهیه شد. ۱۰۰ میکرولیتر از غلظت های مختلف نانو کیتوزان حاوی آنتی بیوتیک به هر چاهک انتقال یافت. یک میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری به آن اضافه گردید. دورت سنجی در چاهک ها به صورت چشمی مشاهده و جذب نوری در طول موج ۶۳۰ نانو متر توسط دستگاه الایزا ریدر خوانده شد.

**یافته های پژوهش:** نتایج به دست آمده نشان می دهد که حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذرات کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید در نمونه حساس ۰/۹ میکروگرم بر میلی لیتر و در نمونه مقاوم ۳/۶ میکروگرم بر میلی لیتر و حداقل غلظت کشنده آن ها به ترتیب ۱/۸ و ۷/۲ میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد.

**بحث و نتیجه گیری:** بر اساس نتایج به دست آمده ترکیب حاصل، در مقایسه با کیتوزان و نیز آموکسی سیلین تنها، فعالیت ضد میکروبی بیشتری دارد که این نشان دهنده اثر هم افزایی آموکسی سیلین به همراه کلاولانیک اسید و کیتوزان است.

**واژه های کلیدی:** نانوذرات کیتوزان، آموکسی سیلین، کلاولانیک اسید، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

\* نویسنده مسئول: گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

Email: mnfa.ashrafi@yahoo.com

Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited.

## مقدمه

پلی ساکاریدی کاتبونی است که از فرآیند استیبل زدایی کیتین در شرایط قلیایی به دست می‌آید(۷). کیتوزان به دلیل ویژگی‌های مختلفی مثل زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، عدم سمیت، قابلیت اتصال به سلول‌های پستانداران و خواص ضد میکروبی دارای مزایا و کاربردهای زیادی در صنایع مختلف است(۸). اثر ضد میکروبی کیتوزان در مقابل طیف وسیعی از ارگانیسم‌ها از جمله جلبک‌ها، باکتری‌ها، مخمراها و قارچ‌ها بررسی شده است و مطالعاتی نشان دهنده آن هستند که کیتوزان خاصیت ضد باکتریایی بر سویه‌های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس دارد(۹-۱۱). تحقیقات نشان می‌دهند که آموکسی سیلین فعالیت ضد باکتریایی گسترده‌ای علیه باکتری‌های گرم مثبت مانند انتروکوکوس فکالیس، گونه‌های استرپتوكوکوس، استرپتوكوکوس نومونیا و باکتری‌های گرم منفی مانند اشريشیاکلی، هموفیلوس آنفولانزا، پروتئوس میرابیلیس، نایسیریا گونوره آ دارا می‌باشد(۱۲،۱۳). پژوهش‌ها نشان‌گر آن هستند که آموکسیلین به همراه کلاولانیک اسید(آگمنتین) یکی از پر مصرف ترین عوامل ضد میکروبی مورد استفاده در بسیاری از کشورها می‌باشد(۱۴-۱۷). هم چنین مشاهده شده است که غلظت‌های بالای آگمنتین اثر درمانی بر بیماری‌های ایجاد شده توسط سویه‌های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس دارد(۱۸). نتایج تحقیقات بیانگر آن است که نانوذرات کیتوزان حامل آنتی بیوتیک‌های  $\beta$ -لاکتامی اثر بسیار موثرتری در کاهش رشد باکتری به خصوص سویه‌های MRSA استافیلوکوکوس اورئوس دارا می‌باشند(۱۹،۲۰). هم چنین نانوذرات کیتوزان باگذاری شده با آموکسی سیلین اثر ضد میکروبی بر یکی از سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از خاک دارد(۲۱). در مقابل برخی تحقیقات نشان می‌دهند که غلظت‌های پایین آموکسی سیلین موجب القای فنوتیبی بیوفیلم به واسطه eDNA در سویه‌های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس می‌گردد و هم چنین بیانگر آن هستند که ذرهای پایین آموکسی سیلین خاصیت ضد باکتریایی ندارد(۲۲).

اخیراً میزان شیوع مقاومت ضد میکروبی نسبت به باکتری‌های مختلف به ویژه سویه‌های بیمارستانی استافیلوکوکوس اورئوس در سراسر جهان افزایش یافته و به صورت یک اپیدمی جهانی درآمده است(۱). بنا بر این به منظور کاهش اثرات سوء ناشی از تجویز مکرر آموکسی سیلین، طراحی و تهیه فرمولاسیون‌های مناسب با هدف افزایش پایداری و مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی این دارو ضروری است که یکی از گزینه‌های مطرح در این راستا، کمک گرفتن از فناوری نانو می‌باشد. آموکسی سیلین آنتی بیوتیکی نیمه سنتزی از خانواده پنی سیلین‌ها و از دسته بتالاکتام‌ها است. این دارو یکی از مهم‌ترین و پر مصرف ترین آنتی بیوتیک‌های خوارکی است که برای درمان طیف گسترده‌ای از عفونت‌های باکتریایی به خصوص عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلیوری استفاده می‌شود(۲،۳). هم چنین از این دارو برای پیشگیری از اندوکاردیت قبل از دستکاری‌های دندان پزشکی مثل جراحی یا کشیدن دندان در افراد مستعد مانند افراد مبتلا به نارسایی دریچه قلبی، جلوگیری از عفونت پنوموکوکی در افراد بدون طحال، پیشگیری و درمان سیاه زخم استفاده می‌شود(۴).

کلاولانیک اسید اولین مهارکننده بتالاکتامازی می‌باشد که استفاده بالینی پیدا کرده است و مصرف بالینی آن از سال ۱۹۸۱ آغاز شده است. این مهارکننده Streptomyces Carligerus محصول طبیعی تخمیر بوده و در محافظت از بتالاکتام‌ها در برابر بسیاری از بتالاکتامازهای مهم از جمله اغلب بتالاکتازهای گروه A و آنزیم‌های تجزیه کننده کولرکساسیلین در گروه D موثر است. این ترکیب توانایی عبور از دیواره سلولی باکتری‌ها را دارد و به همین دلیل بتالاکتامازهای درون سلولی و برون سلولی را مهار می‌کند. کلاولانیک اسید به صورت رقابتی و غیر قابل بازگشت بتالاکتامازها را مهار می‌کند. این ترکیب به تنهایی دارای فعالیت ضد باکتریایی کمی بوده و تنها در ترکیب با دیگر بتالاکتام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد(۵). یکی از مهم‌ترین پلیمرهای محلول در آب جهت ساخت نانو حامل‌های دارویی، کیتوزان است. کیتوزان

لیتر از محلول سدیم تری پلی فسفات به ۳۰ میلی لیتر محلول کیتوزان به آرامی و به صورت قطره قطره اضافه شد. محلول به دست آمده به مدت ۲۰ دقیقه با دور rpm ۱۵۰۰۰ سانتریفیوژ شده و در دمای ۶۰ درجه در آون به مدت ۱ الی ۲ روز به صورت کامل خشک شد(۲۴).

تعیین اندازه و مورفولوژی نانوذرات کیتوزان حاوی آنتی بیوتیک: ارزیابی مورفولوژی و اندازه نانوذرات کیتوزان حامل آموکسی سیلین به کمک میکروسکوپ الکترونی رویشی انجام گرفت. برای انجام این آزمایش چند قطره از رقت های تهیه شده نانوذرات حاوی آموکسی سیلین بر روی ورقه ای آلومینیومی ریخته شد و اندازه و مورفولوژی نانوذرات توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی با قدرت بزرگ نمایی ۷۰۰۰ برابر مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی ساختار شیمیایی نانوذرات کیتوزان حاوی آموکسی سیلین: برای بررسی ساختار شیمیایی نانوذرات کیتوزان حامل آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید از روش طیف سنجی تبدیلی مادون قرمز(FTIR) استفاده شد و پیوندهای مولکولی مورد فروسرخ از ارتعاش گروه های خاص، مانند(OH, SH, NH, CN, CO, ... ) ایجاد شده که این مقادیر به ساختمان شیمیایی، آرایش فضایی و عوامل محیطی ملکول و یا ماکرو مولکول بستگی دارند. انرژی اشعه فروسرخ ۲ تا ۱۰۵ نانومتر مربوط به جذب در ناحیه فروسرخ است. سطوح ارتعاشی و نیز طیف فروسرخ از ارتعاش گروه های خاص، مانند H<sub>2</sub>CL<sub>2</sub> نمی شود، بلکه باید پیوندهای کووالان غیر متقاضی باشند. از این رو، طیف فروسرخ در محدوده پرتوی الکترومغناطیس ۴۰۰-۱۴۰۰ CM<sup>-۱</sup> مورد استفاده قرار گرفت.

محاسبه درصد بارگذاری و ظرفیت بارگذاری دارو در نانوکیتوزان: برای محاسبه میزان داروی آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید بارگذاری شده در

از آن جایی که نانوذرات کیتوزان در عرصه بپوشکی، مهندسی زیستی، سیستم های آزادسازی در دارو درمانی و کاهش سمیت برخی از داروها از اهمیت والایی برخوردار است(۲۳): بر این مبنای مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثر ضد باکتریایی نانوذرات کیتوزان بارگذاری شده با آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید علیه سویه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس انجام گرفته است.

## مواد و روش ها

تهیه نانوذرات کیتوزان: برای ساخت نانوذرات کیتوزان، پلی ساکارید کیتوزان خریداری شده از شرکت سیگما با وزن مولکولی متوسط در یک محلول اسیدی ضعیف حل شده سپس محلول تری پلی فسفات سدیم با نسبت ۱:۳ به صورت قطره قطره به محلول کیتوزان اضافه شد. محلول کلوئیدی حاصل به مدت ۲۰ دقیقه با شتاب rpm ۱۳۰۰۰ به کمک سانتریفیوژ یخچال دار در دمای ۴ درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شد. مایع روی ذرات ته نشین شده، توسط نمونه گیر برداشته شد و ذرات باقی مانده در آن نیز جدا شدند. همه پلت ها در یک ظرف جمع آوری شده و در آون در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد طی مدت یک الی دو روز خشک شد(۲۴).

تهیه نانوذرات کیتوزان حاوی آنتی بیوتیک: برای ساخت نانوکیتوزان حاوی آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید، ابتدا استوک یک میلی گرم بر میلی لیتر کیتوزان با حل کردن ۳۰۰ میلی گرم کیتوزان در ۳۰ میلی لیتر اسید استیک ۱/۷۵ درصد تهیه شد. محلول حاصله به مدت یک ساعت روی استیکر قرار گرفت تا خوب حل شود و در نهایت فیلتر شد تا هیچ گونه ناخالصی نداشته باشد و pH آن روی ۵ تنظیم شد. از طرف دیگر استوک یک میلی گرم بر میلی لیتر سدیم تری پلی فسفات با حل کردن ۱۰۰ میلی گرم سدیم تری پلی فسفات در ۱۰ میلی لیتر آب دیونیزه تهیه شد و pH آن روی ۴ تنظیم شد. سپس ۲۲۵ میلی گرم پودر آموکسی سیلین خریداری شده از شرکت سیگما در محلول کیتوزان حل شد. پس از حل شدن کامل آموکسی سیلین، به محلول، مقدار ۲۲۵ میلی گرم پودر کلاولانیک اسید خریداری شده از شرکت سیگما افزوده و به طور کامل حل شد. سپس روی استیکر، ده میلی

برای ۱۰ ساعت گرم خانه گذاری شدند. در نهایت قطره عالم عدم رشد باکتری ها در اطراف چاهک ها اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد.

تعیین MIC نمونه ها به روش میکرو دایلوشن: روش روش تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد با استفاده از پلیت های ۹۶ خانه می باشد. تعیین حداقل غلظت مهاری در این روش بر پایه مشاهده چشمی کدورت و یا تشخیص کدورت با استفاده از جذب نوری توسط دستگاه الایزا ریدر می باشد. در مطالعه حاضر نیز از پلیت ۹۶ خانه ته گرد و با حجم ۲۰۰ میکرولیتر استفاده گردید. غلظت های متولی ۸/۲۵-۸ میکروگرم بر میلی لیتر کیتوزان و غلظت های متولی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین ۱-۱۲۸ میکروگرم بر میلی لیتر تهیه گردید. ۱۰۰ میکرولیتر از غلظت های مختلف نانو کیتوزان، آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و نانو کیتوزان حاوی آنتی بیوتیک به هر چاهک انتقال داده شد. سپس یک میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری تهیه شده و به آن اضافه گردید محتویات هر چاهک به مدت ۲ دقیقه توسط پلیت ریدر مجهز به شیکر مخلوط شد. یکی از چاهک های پلیت که فقط حاوی محیط کشت و باکتری بود به عنوان کنترل مثبت و یکی دیگر از چاهک ها که فقط حاوی محیط کشت بود به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. در نهایت میکرو پلیت برای ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد گرم خانه گذاری گردید. بعد از اتمام گرم خانه گذاری، کدورت یا عدم کدورت در چاهک ها به صورت چشمی مشاهده و جذب نوری در طول موج ۳۰۰ نانومتر توسط دستگاه الایزا ریدر خوانده شد.

### یافته های پژوهش

اندازه و شکل نانوذرات کیتوزان حاوی آنتی بیوتیک: نتایج نشان داد که میانگین اندازه نانوذرات کیتوزان حامل آنتی بیوتیک های کمتر از ۱۰۰ نانومتر و با ظاهری کروی بودند. محاسبه درصد بارگذاری و ظرفیت بارگذاری دارو در نانو ذره کیتوزان برای محاسبه میزان داروهای بارگذاری شده در نانو ذره از طیف سنجی فرابنفش-مرئی استفاده شد. بدین صورت که یک بار برای آموکسی سیلین و بار دیگر برای کلاولانیک اسید بررسی شد. درصد بارگذاری


نانو ذره کیتوزان از دستگاه طیف سنجی جذبی مرئی- فرابنفش استفاده شد و با توجه به منحنی استاندارد جذب به دست آمده مربوط به آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید، غلظت داروی آزاد در محیط محاسبه گردید.

آماده سازی مایع تلقیح باکتری و استوک آنتی بیوتیک ها: برای ارزیابی میزان اثر خد باکتری نانوذرات کیتوزان حاوی آنتی بیوتیک از دو سویه استافیلوكوکوس اورئوس حساس(ATCC25932) و استافیلوكوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (ATTCC33591) استفاده شد که هر دو سویه از مرکز کلکسیون میکرووارگانیسم های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهیه شدند. به منظور آماده سازی باکتری جهت انجام تلقیح، ابتدا باکتری ها را بر روی محیط بین هارت(BH) کشت داده و در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شد. سپس لوله های محتوی باکتری توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری در طول موج ۶۰۰ نانومتر با نمونه نیم مک فارلن مقايسه و نمونه مناسب تلقیح تهیه شد. پودر آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از شرکت سیگما تهیه گردید. سپس برای تهیه استوک اصلی، هزار میکروگرم از هر آنتی بیوتیک در یک میلی لیتر آب ۲ بار تقطیر حل شد. استوک حاصله به مقادیر کم در شیشه های استریل توزیع و در سرمای ۲۰-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شد.

بررسی اثر خد باکتریایی نانوذرات حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید: سنجش اثر خد باکتریایی نانوذرات کیتوزان به تنها یک نانوذرات کیتوزان حاوی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید در ممانعت از رشد استافیلوكوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی سیلین با روش چاهک گذاری انجام شد. روش چاهک گذاری بدین صورت بود که ابتدا غلظت های مختلف نانوذرات کیتوزان و آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و نانوذرات حاوی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید تهیه شد. سوسپانسیون باکتری های استافیلوكوکوس اورئوس حساس و مقاوم نیز به طور جداگانه در محیط کشت بین هارت براث تهیه و در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد

حاوی آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید می باشد که توسط میکروسکوپ الکترونی تصویر برداری صورت گرفته است(شکل شماره ۱).

آموکسی سیلین در نانو ذره کیتوزان ۵۵ درصد و درصد بارگذاری کلاولانیک اسید ۶۵ درصد به دست آمد هم چنین شکل شماره ۱ نشان دهنده نانوذرات کیتوزان




شکل شماره ۱. تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی از نانوذرات کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید.  
اندازه نانوذرات کمتر از ۱۰۰ نانومتر و شکل آن ها کروی می باشد.


تبديل شده است، انتقال باند  $1657\text{ cm}^{-1}$  و  $1682\text{ cm}^{-1}$  به  $1643\text{ cm}^{-1}$  و  $1576\text{ cm}^{-1}$  در طيف نانو ذره می باشد که نشان دهنده گروه های  $\text{-COOH}$  می باشد. جا به جایی اين دو باند و افزایش شدت باند  $\text{NH}$  نیز به وسیله سایر محققین گزارش شده است که بر همکنش یونی بین گروه های آمینی کیتوزان با بار مشبت و بار منفی گروه های سدیم تری پلی فسفات را پیشنهاد می دهد. طيف هر دو نمونه کجی محوری گروه  $\text{C-O}$  مربوط به الكل اولیه در ناحیه  $1082\text{ cm}^{-1}$  را نشان می دهد.

همان طور که در شکل شماره ۲ نشان داده شده است، آموکسی سیلین بارگذاری شده در نانوذرات کیتوزان به همراه کلاولانیک اسید در مقایسه با آموکسی سیلین آزاد دارای قطر هاله عدم رشد بزرگ تری بر ضد سویه مقاوم استافیلوكوکوس اورئوس می باشد. هم چنین با افزایش غلظت نانوذرات کیتوزان حامل دارو، قطر هاله عدم رشد نیز بزرگ تر شده که بیانگر فعالیت ضد باکتریایی بیشتر آن است.

تایید تشکیل نانوذرات کیتوزان با روش طیف سنجی تبدیلی مادون قرمز: نمودار طیف سنجی تبدیلی مادون قرمز نانوذرات کیتوزان در شکل شماره ۲ و نمودار طیف سنجی تبدیلی مادون قرمز نانوکیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید در شکل شماره ۳ نشان داده شده است. مطالعه طیف سنجی مادون قرمز کیتوزان و نانوذرات کیتوزان ساختار شیمیایی آن ها را نشان می دهد. در نانو ذره کیتوزان باند  $3442\text{ cm}^{-1}$  ارتعاش گروه های  $\text{OH}$  را نشان می دهد. در نانو ذره کیتوزان انتقال  $3442\text{ cm}^{-1}$  به  $3442\text{ cm}^{-1}$  مشاهده می شود و باند دارای عرض کمتر می شود که نشانگر کاهش باندهای هیدروژنی می باشد. کاهش باندهای هیدروژنی در نانوذره کیتوزان کراس لینک شده به دلیل ساختارهای باز بیشتر در نتیجه کراس لینک کیتوزان با سدیم تری یلی فسفات می باشد. باند  $2867\text{ cm}^{-1}$  در کیتوزان مربوط به کجی محوری گروه  $\text{C-H}$  می باشد که در طیف سنجی نانوذره این گروه در باند  $2908\text{ cm}^{-1}$  قرار دارد مشخصه دیگر که می توان گفت کیتوزان به نانوذره



شکل شماره ۲. طیف FTIR نانوذرات کیتوزان



شکل شماره ۳. طیف FTIR نانو کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید

غلظت های مختلف نانوذرات کیتوزان، آموکسی سیلین و نانوذرات کیتوزان حاوی آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید قرار گرفته است.

تعیین MIC و MBC به روش مایکرودایلوشن؛ جدول شماره ۱ و ۲ به ترتیب بیانگر میزان MIC و MBC برای دو سویه حساس و مقاوم به متی سیلین استافیلوكوکوس اورئوس می باشد که تحت تاثیر

جدول شماره ۱. مقادیر MIC آموکسی سیلین، نانوکیتوزان و نانوکیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید به روش مایکرودایلوشن

نمونه	استافیلوكوکوس اورئوس حساس	استافیلوكوکوس اورئوس مقاوم
آموکسی سیلین	۲µg/ml	۴µg/ml
نانوذره کیتوزان	۰/۲۵mg/ml	۰/۵mg/ml
نانوذره کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید	۰/۴۵µg/ml	۰/۹µg/ml


جدول شماره ۲. مقادیر MBC آموکسی سیلین، نانوکیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید به روش مایکرودایلوشن

نمونه	استافیلوکوکوس اورئوس حساس	استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم
آموکسی سیلین	۸µg/ml	۶۴µg/ml
نانو ذره کیتوزان	۰.۵mg/ml	۱mg/ml
نانوذره کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید	۰.۹µg/ml	۱/۸µg/ml

شد. MIC نانوذرات کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید در نمونه حساس ۰/۹ میکروگرم بر میلی لیتر و در نمونه مقاوم ۳/۶ میکروگرم بر میلی لیتر و MBC آن ها به ترتیب ۱/۸ و ۷/۲ میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد.

بررسی اثر خود باکتریایی نانو کیتوزان، آموکسی سیلین و نانو کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید: شکل شماره ۴ نشانگر تشکیل هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در حضور آموکسی سیلین، نانوکیتوزان و نانو کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید می باشد.

نتایج به دست آمده با روش مایکرودایلوشن در جدول شماره ۱ و ۲ نشان می دهد که MIC آموکسی سیلین در نمونه سویه حساس باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ۲ میکروگرم بر میلی لیتر و MBC آن ۴ میکروگرم بر میلی لیتر بوده و سویه مقاوم MIC برابر با ۸ میکروگرم بر میلی لیتر و MBC آن برابر با ۳۲ میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه گردید. هم چنین MIC نانوذرات کیتوزان در نمونه حساس باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ۰/۵ میلی گرم بر میلی لیتر و MBC آن یک میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد و سویه مقاوم، MIC برابر با ۱ میلی گرم بر میلی لیتر داشت و MBC آن ۲ میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه



شکل شماره ۴. هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در حضور آموکسی سیلین و نانوکیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید. ۱) نانوکیتوزان ۳۲ µg/ml، ۲) آموکسی سیلین ۱۶ µg/ml، ۳) آموکسی سیلین ۱۶ µg/ml، ۴) نانوکیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید ۰.۹ µg/ml، ۵) نانوکیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید ۱/۸ µg/ml.

انواع رایج میکروارگانیسم هایی است که سبب عفونت در جراحات می شود. این پژوهش نشان می دهد که آموکسی سیلین بارگذاری شده در نانوذرات کیتوزان به همراه کلاولانیک اسید، در مقایسه با آموکسی سیلین آزاد قطر هاله عدم رشد بزرگ تری بر ضد هر دو سویه

**بحث و نتیجه گیری**  
توسعه مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها در آینده نزدیک بیماری های عفونی را به یکی از بزرگ ترین چالش های سلامتی در سراسر جهان تبدیل خواهد کرد. استافیلوکوکوس اورئوس یکی از

می گردد، مانع سنتز دیواره سلولی می شوند(۲۸). البته مکانیسم دقیق فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات کیتوزان هنوز مشخص نشده است. اما گمان می شود نانوذرات به علت اندازه بسیار کوچک خود خیلی بهتر و راحت تر می توانند با غشاء سلولی میان کنش برقرار کنند و این میانکش های الکتروستاتیکی سرانجام در نفوذپذیری دیواره غشاء سلولی اختلال ایجاد می کند که نتیجه آن تراوش بخشی از مواد داخل سلول به بیرون و هم چنین جلوگیری از ورود مواد غذایی به داخل سلول است. هم چنین نانوذرات کیتوزان با ورود به داخل سلول و برقراری پیوند با DNA، از سنتز RNA و در نتیجه تولید پروتئین های حیاتی سلول جلوگیری می کنند(۲۹).

نتایج این مطالعه نشان دادند که ساخت نانوذرات حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید چندین مزیت از جمله افزایش پایداری آموکسی سیلین و پتانسیل افزایش بازده فعالیت ضد میکروبی آن را در پی دارد. کیتوزان با داشتن خاصیت ضدباکتریایی می تواند حداقل غلظت مهاری آنتی-بیوتیک آموکسی سیلین را به خصوص در مقابل سویه مقاوم باکتری استافیلکوکوس اورئوس که امروزه یکی از عمدۀ ترین مسائل در درمان بیماری های عفونی است، کاهش دهد. در نتیجه دوز مصرفی آنتی بیوتیک و متعاقب آن اثرات جانبی نامطلوب دارو می تواند کاهش یابد. از دیگر مزیت های این حامل ها محافظت از دارو و جلوگیری از تجزیه آن، افزایش جذب دارو با تسهیل انتشار از طریق اپیتلیوم و افزایش توزیع درون سلولی دارو است که البته اثبات آن، نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

### سپاسگزاری

این مقاله، حاصل پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشد. نویسندها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، به خاطر حمایت مالی از این طرح، کمال تشکر و قدردانی را می نمایند.

حساس و مقاوم استافیلکوکوس اورئوس از خود نشان داد. بنا بر این به طور کلی نتایج آزمایشات میکروبی ما نشان داد که نانوذرات کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید دارای اثرات ضد باکتریایی قوی تری نسبت به نانوکیتوزان تنها و هم چنین آموکسی سیلین می باشند. نتایج ما هم چنین نشان داد که فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات تهییه شده بر ضد سویه استافیلکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین بیشتر از سویه مقاوم آن است.

همین طور که در پژوهش ها آمده بود نانوذرات کیتوزان به تنهایی بر بسیاری از میکروارگانیسم ها اثر سیتوتوکسیک دارد و قادر است انواع مختلف باکتری را سرکوب نماید(۲۶). هم چنین مطالعات نشان می دهد که نانوذرات کیتوزان می تواند به عنوان یک عنصر ضد استافیلکوکوکی به خصوص استافیلکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین فعالیت ضد باکتریایی داشته باشد(۲۷،۲۸). مطالعات گذشته بیان نمودند که امکان بارگذاری آموکسی سیلین در نانوذرات کیتوزان با روش ژلی شدن یونی وجود دارد. در راستای ادامه یافته ها نانوذرات کیتوزان حامل آنتی بیوتیک های  $\beta$ -لاکتامی از جمله آموکسی سیلین اثر قابل توجهی در کاهش MRSA رشد باکتری به خصوص سویه های استافیلکوکوس اورئوس دارا می باشند(۱۹-۲۱). در مقابل برخی از تحقیقات بیانگر آن هستند که حداقل غلظت مهاری نانو کیتوزان، ۱۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر در مقابل سویه استافیلکوکوس اورئوس حساس می باشد که دو برابر مقدار به دست آمده در مطالعات ما بوده و این تفاوت می تواند مربوط به اندازه متفاوت نانوذرات باشد(۲۵). تحقیقات گذشته هم چنین نشان می دهند که غلظت های پایین آموکسی سیلین خاصیت ضد باکتریایی خود را از دست داده اند و حتی در القای فتوتیپی بیوفیلم در سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک نقش به سزایی دارا می باشند(۲۲). از نظر مکانیسم احتمالی، طبق تحقیقات انجام شده آنتی بیوتیک های بتالاکتامی مانند آموکسی سیلین با اتصال به جایگاه فعل پروتئین متصل شونده به پنی سیلین که باعث اتصال اجزای دیواره سلولی

*References*

- 1.Tong SY, Davis JS, Eichenberger E, Holland TL, Fowler VG Jr. *Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management.* Clin Microbiol Rev 2015; 28:603-61.doi: 10.1128/CMR.00134-14.
- 2.Belal F, Kerdawy M, Ashry S, Wasseef D. Kinetic spectrophotometric determination of ampicillin and amoxicillin in dosage forms. Farmacology2000;55:680-6. doi. org/10.1016/S0014-827X(00)00080-X.
- 3.Eumkeb G, Siriwig S, Thumanu K. Synergistic activity of luteolin and amoxicillin combination against amoxicillin-resistant Escherichia coli and mode of action. J Photochem Photobiol Biol 2012; 117:247-53.doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2012.10.006.
4. Rezazadeh M, Yousefimashouf R, Ghaznavirad E. [Antibiotic profile of methicillin resistant Staphylococcus aureus with multiple drug resistances isolated from nosocomial infections in Vali-Asr Hospital of Arak]. Arak Med Uni J2013;16: 29-37. (Persian)
- 5.Saudagar PS, Survase SA, Singhal RS. Clavulanic acid a review. Biotechnol Adv 2008;26:335-51. doi.org/10.1016/j.biotechadv.2008.03.002
- 6.Tancawan AL, Pato MN, Abidin KZ, Mohdasari AS, Thong TX, Kochhar P, et al. Amoxicillin clavulanic acid for the treatment of odontogenic infections a randomised study comparing efficacy and tolerability versus clindamycin. Int J Dent2015; 2015: 472470. doi.org/10.1155/2015/472470.
- 7.Younes I, Rinaudo M. Chitin and chitosan preparation from marine sources structure properties and applications. Mar Drug 2015;13:1133-74.doi.org/10.3390/md13031133.
8. Lee W, Shin TS, Ko S, Oh HI. Control of dongchimi fermentation with chitosan deacetylated by alkali treatment to prevent over ripening. J Food Sci2010;75: 308-16.doi.org/10.1111/j.1750-3841.2010.01643.x.
9. Kim JH, Yu D, Eom SH, Kim SH, Oh J, Jung WK, et al. Synergistic antibacterial effects of chitosan caffeic acid conjugate against antibiotic resistant acne related bacteria. Mar Drug2017;8;15: 167. doi: https://doi.org/10.3390/MD15060167.
- 10.Liu N, Chen XG, Park HJ, Liu CG, Liu CS, Meng XH, et al. Effect of MW and concentration of chitosan on antibacterial activity of Escherichia coli. Carbohydrate polymers. 2006;64:60-5. doi.org/10.1016/j.carbpol.2005.10.028.
11. Cui F, Li G, Huang J, Zhang J, Lu M, Lu W, and et al. Development of chitosan-collagen hydrogel incorporated with lysostaphin burn dressing with anti methicillin resistant Staphylococcus aureus and promotion wound healing properties. Drug Del 2011;18:173-80. doi: https://doi.org/10.3109/10717544.2010.509363.
- 12.Yun J, Olkkola S, Hänninen ML, Oliviero C, and Heinonen M. The effects of amoxicillin treatment of newborn piglets on the prevalence of hernias and abscesses, growth and ampicillin resistance of intestinal coliform bacteria in weaned Pigs. PLoS One 2017; 12: e172150. doi.org/10.1371/journal.pone.0172150.
- 13.Eumkeb G, Siriwig S, Thumanu K. Synergistic activity of luteolin and amoxicillin combination against amoxicillin resistant Escherichia coli and mode of action. J Photochem Photobiol Biol 2012; 117:247-53.doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2012.10.006.
14. Haeseker M, Havenith T, Stolk L, Neef C, Bruggeman C, Verbon A. Is the standard dose of amoxicillin-clavulanic acid sufficient? BMC Pharmacol Toxicol2014; 15: 38. doi.org/10.1186/2050-6511-15-38.
15. Goossens H, Ferech M, Stichele R. ESAC project group outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance a cross national database study. Lancet 2005; 365:579-87. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)17907-0.
16. Lazaro BE, Madurga SM, Abajo FJ. Evolucion del consumo de los antibioticos en Espana 1985-2000. Med Clin Barc 2002; 118:561-8.doi: doi.org/10.1016/S0025-7753(02)72453-6.
17. Campos J, Ferech M, Lazaro E, de Abajo F, Oteo J, Stephens P, et al. Surveillance of outpatient antibiotic consumption in Spain according to sales

- data and reimbursement data. *J Antimicrob Chemother* 2007; 60:698-701.doi.org/10.1093/jac/dkm248.
18. Nworie A, Onyema AS, Okekpa SI, Elom MO, Umoh NO, Usanga VU, et al. A Novel Methicillin resistant *Staphylococcus aureus* t11469 and a poultry endemic strain t002 are present in chicken in ebonyi state Nigeria. *Biomed Res Int* 2017; 2017: 2936461. doi. org/10.1155/2017/2936461.
19. Lee DS, Eom SH, Kim YM, Kim HS, Yim MJ, Lee SH, et al. Antibacterial and synergic effects of gallic acid grafted chitosan with  $\beta$  lactams against methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. *Can J Microbiol* 2014;60:629-38. Doi. org/10.1139/cjm-2014-0286.
20. Tin S, Lim CS, Sakharkar MK, Sakharkar KR. Synergistic combinations of chitosans and antibiotics in *Staphylococcus aureus*. *Let Drug Des Discove* 2010; 7:31-35.doi.org/10.2174/15701801078-9869406.
21. Kumar DA, Dharmendra S, Jhansee M, Shrikant N, Shiv P. Development and characterization of chitosan nano particles loaded with amoxicillin. *Int Res J Pharm* 2011; 2: 45-15.
22. Mlynek KD, Callahan MT, Shimkevitch AV, Farmer JT, Endres JL, Marchand M, et al. Effects of low dose Amoxicillin on *Staphylococcus aureus* USA300 biofilms. *Antimicrob Agents Chemother* 2016; 60: 2639-51. doi: 10.1128/AAC.02070-15.
23. Ghadi A, Mahjoub S, Tabandeh F, Talebnia F. Synthesis and optimization of chitosan nanoparticles potential applications in nanomedicine and biomedical engineering. *Caspian J Int Med* 2014; 5: 156-61.
24. Cerchiara T, Abruzzo A, Cagno M, Bigucci F, Brandl A, Parolin C, et al. Chitosan based micro-and nanoparticles for colon targeted delivery of Vancomycin prepared by alternative processing methods. *European J Pharmaceut Biopharmaceut* 2015; 92:112-9. doi. org/10.1016/j.ejpb.2015.03.004.
25. Ali SW, Rajendran S, Joshi M. Synthesis and characterization of chitosan and silver loaded chitosan nanoparticles for bioactive polyester. *Carb Pol* 2011;83:438-46. doi. org/10.1016/j.carbpol.2010.08.004.
26. Chavez LE, Resin A, Howard KA, Sutherland DS, Wejse PL. Antimicrobial effect of chitosan nanoparticles on *Streptococcus mutans* biofilms. *Appl Environ Microbiol* 2011; 77: 3892-5. doi: 10.1128/AEM.02941-10.
27. Divya K, Vijayan S, George TK, Jisha MS. Antimicrobial properties of chitosan nanoparticles: Mode of action and factors affecting activity. *Fib pol* 2017; 18:221-30. doi.org/10.1007/s12221-017-6690-1
28. Costa EM, Silva S, Vicente S, Neto C, Castro PM, Veiga M, et al. Chitosan nanoparticles as alternative anti-staphylococci agents bactericidal, antibiofilm and antiadhesive effects. *Mate Sci Eng Biol Appl* 2017 1;79: 221-226. doi.org/10.1016/j.msec.2017.05.047.
29. Soares GS, Figueiredo LC, Faveri M, Cortelli SC, Duarte PM, et al. Mechanisms of action of systemic antibiotics used in periodontal treatment and mechanisms of bacterial resistance to these drugs. *J Appl Oral Sci* 2012; 20: 295-304. doi.org/10.1590/S1678-77572012000300002



## Antibacterial Effects of Chitosan Nanoparticles Loaded with Amoxicillin and Clavulanic acid against Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* Strains

*Akbari N<sup>1</sup>, Ashrafi F<sup>2\*</sup>, Salehi M<sup>2</sup>*

(Received: December 4, 2017      Accepted: May 22, 2018)

### **Abstract**

**Introduction:** Antibiotic-carrying nanoparticles have cytotoxic effects on drug-resistant bacteria. The aim of the present study was to evaluate the effect of chitosan nanoparticles carrying amoxicillin and clavulanic acid on the viability of *staphylococcus aureus* strains.

**Materials & Methods:** In this study, chitosan nanoparticles were prepared by ionic gelation method and were loaded by amoxicillin and clavulanic acid leading to the production of nanoparticles with dimension less than 100 nm. To evaluate the effect of different nanoparticle concentration on the bacteria, chitosan and amoxicillin concentrations of 0.25-8 and 1-128 µg/ml were prepared, respectively, using the microdilution method. Subsequently, 100 nm of different chitosan nanoparticle concentration with antibiotic was transferred to each well and 1 µl of bacterial suspension was added to the wells. Turbidity in the wells was observed without

armed eye and the light absorbance was read in the wavelength range of 630 nm by enzyme-linked immunosorbent assay.

**Findings:** The results showed that minimum inhibitory concentrations of chitosan nanoparticles carrying amoxicillin and clavulanic were 0.9 and 3.6 µg/ml in susceptible and resistant specimens, respectively. Moreover, their minimum destructive concentrations were obtained at 1.8 and 7.2 µg/ml, respectively.

**Discussion & Conclusions:** According to the results, the obtained combination showed more antibacterial effectiveness, compared to chitosan and amoxicillin alone. This reveals the synergistic effect of amoxicillin with clavulanic acid and chitosan.

**Keywords:** Amoxicillin, Chitosan nanoparticles, Clavulanic acid, Methicillin resistant *Staphylococcus aureus*

1. Dept of Microbial biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

2. Dept of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University , Tehtan North Branch, Tehran, Iran

\* Corresponding author Email: mnfa.ashrafi@yahoo.com